



LANCO-TEX P 550

Immagini del prodotto

Informazioni aggiuntive

Tessuto DIN ISO 2076	DIN ISO 2076
Resistenza allo strappo iniziato DIN 53363	DIN 53363
Intervalli di temperatura per l'uso	-30 +70°C
Resistenza al freddo DIN EN 1876	DIN EN 1876
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 1421	DIN EN ISO 1421
Spalmatura lato superiore	Acrylic Lacquer
Costruzione DIN ISO 9354	Plain weave 1/1
Peso totale	401 - 650 g/m ²
Peso totale DIN EN ISO 2286-2	DIN EN ISO 2286-2
Titolo del filato, trama	1100 dtex
Titolo del filato, ordito	1100 dtex
Resistenza alla piegatura - DIN 53359 A	100.000 x no cracks
Tessuto	PES
Adesione EN ISO 2411 Ordito	100 N/5cm
Resistenza alla luce	≥7
Ritardante di fiamma	Si
Resistenza allo strappo iniziato ordito	300 N
Resistenza allo strappo iniziato trama	300 N
Resistenza alla trazione ordito	3000 N/5m
Resistenza alla trazione trama	3000 N/5m
Peso totale	610 g/m ²
Finitura fungicida	Si
Adesione EN ISO 2411 Trama	100 N/5cm
Spalmatura lato inferiore	PVC
Comportamento al fuoco - Test Standard	DIN EN ISO 13501-1 B-s3, d0, DIN 75200 Velocità di combustione <100mm/min
Rivestimento	both sides
Colore - LANCO_back	grey matt