CLADIS
SERVING THE RESPONSE COMMUNITY

LANCO-TEX P750

Immagini del prodotto

Informazioni aggiuntive

Tessuto	PES
Rezistenza alla piegatura - DIN 53359 A	100.000 x no cracks
Resistenzza allo strappo iniziato DIN 53363	DIN 53363
Intervalli di temperatura per l'uso	-40 +70°C
Resistenza al freddo DIN EN 1876	DIN EN 1876
Resistenzza alla trazione DIN EN ISO 1421	DIN EN ISO 1421
Tessuto DIN ISO 2076	DIN ISO 2076
Costruzione DIN ISO 9354	Plain weave 1/1
Peso totale	>651 g/m2
Peso totale DIN EN ISO 2286-2	DIN EN ISO 2286-2
Titolo del filato, trama	1100 dtex
Titolo del filato, ordito	1100 dtex
Resistenza alla luce	>6
Ritardante di fiamma	Sì
Resistenzza allo strappo iniziato ordito	250 N
Resistenzza allo strappo iniziato trama	250 N
Resistenzza alla trazione ordito	2500 N/5cm
Resistenzza alla trazione trama	2500 N/5cm
Peso totale	750 g/m2
Larghezza DIN EN ISO 2286-1	250 cm
Finitura fungicida	No
Adesione EN ISO 2411 Ordito	20 N/cm
Spalmatura lato inferiore	PVC
Resistenza alla luce - DIN EN ISO 105-B02	EN ISO 105 B02
Rivestimento	both sides
Comportamento al fuoco - Test Standard	UNI 9177 cl. 1, DIN EN ISO 13501-1 B-s3, d0
Adesione EN ISO 2411 Trama	20 N/cm